



**Untersuchungsbericht:** S-23174-III-TV-DD/NC

13.12.2023

**Auftraggeber:** Hartkalksteinwerk Hemer  
Stricker und Weiken GmbH & Co. KG  
Kreissstraße 48  
59581 Warstein-Suttrop

**Auftrag:** Produktprüfung 1/2023  
nach  
EN 12620 in Verbindung mit TL Gestein-StB, sowie DIN 1045,  
Anhang B und TL Beton-StB

**Lieferwerk:** Hemer/Becke  
Kalkstein

**Auftrag vom:** 24.05.2023

**Probenahme am:** 24.05.2023  
**durch:** Frau T. Varga  
Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH, Bensberg  
Herrn Thiel und Frau Schmidt  
Hartkalksteinwerk Hemer, Stricker und Weiken GmbH & Co. KG,  
Warstein-Suttrop

**Probenmaterial:** Gesteinskörnungen nach EN 12620, TL Gestein-StB, DIN 1045,  
Anhang B und TL Beton-StB

**Anzahl der Seiten:** 10 Textseiten + 2 Anlagen

Standort Neuwied: 1) anerkl. für folgende Fachgebiete n. RAP-Stra: A1, A3, A4 • BB3, BB4 • BE3, BE4 • C1, C3, C4 • D0, D3, D4 • E3, E4 • F3, F4 • G3, G4 • H1, H3, H4 • I1, I2, I3, I4  
Standort NRW: 1) anerkl. für folgende Fachgebiete n. RAP-Stra: A1, A3 • D0, D3, D4 • E3, E4 • F3 • G3 • H1, H3, H4 • I1, I2, I3, I4

#### Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH

##### Sitz der Gesellschaft:

Robert-Bosch-Str. 7  
56566 Neuwied  
Tel.: 026 31 - 97 848 - 0  
Fax: 026 31 - 97 848 - 48

##### Niederlassung NRW:

Kurt-Schumacher-Str. 9  
51427 Bergisch Gladbach  
Tel.: 022 04 - 94 84 - 0  
Fax: 026 31 - 97 848 - 48

##### Niederlassung Bayern:

Schutzwiesenstraße 5  
96160 Geiselwind  
Tel.: 095 56 - 40 997 - 0  
Fax: 026 31 - 97 848 - 48

##### Rechtliche Informationen:

HRB Montabaur 10276  
USt.-ID-Nr.: DE 149530410  
Gerichtsstand für  
beide Teile Neuwied

##### Bankverbindung:

**Sparkasse Neuwied**  
IBAN: DE29 5745 0120 0000 0231 50  
BIC: MALADE51NWD

## 1. Anlass

Die Niederlassung NRW, Bergisch Gladbach Bensberg der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH wurde durch die Firma Hartkalksteinwerk Hemer Stricker und Weiken GmbH & Co. KG für die Produktion von Gesteinskörnungen des Betriebes Hemer/Becke, Werk I mit der Durchführung der externen Produktprüfung 1/2023 nach EN 12620 in Verbindung mit DIN 1045, Anhang B, TL Beton-StB und TL Gestein-StB beauftragt.

## 2. Verwendete Unterlagen

Die Untersuchungen wurden durchgeführt nach den in EN 12620 in Verbindung mit DIN 1045, Anhang B, TL Beton-StB und TL Gestein-StB, aufgeführten Vorschriften und Richtlinien, DIN-Normen und Merkblätter, in der jeweils neuesten Fassung und in dem dort vorgeschriebenen Umfang.

## 3. Probenahme und Versuchsmaterial

EN 932-1										
Probenahme am			Probenahme durch						Entnahme Betrieb Hemer/Becke	
24.05.2023			Frau T. Varga Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH Herrn Thiel und Frau Schmidt Hartkalksteinwerk Hemer, Stricker und Weiken GmbH & Co. KG						<u>Siloaustrag</u> , Siloeinlauf, <u>Vorratshalde</u>	
Probenmenge			Art der Probe			Kennzeichnung				
rd.	25	kg	feine Gesteinskörnung			0	/	2 N	G <sub>F</sub> 85 G <sub>F</sub> 85	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	25	kg	grobe Gesteinskörnung			2	/	5	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 90/10	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	30	kg	grobe Gesteinskörnung			5	/	8	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 90/15	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	60	kg	grobe Gesteinskörnung			8	/	11	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 90/15	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	60	kg	grobe Gesteinskörnung			11	/	16	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 90/15	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	30	kg	grobe Gesteinskörnung			16	/	22	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 90/15	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	25	kg	grobe Gesteinskörnung			2	/	8 T	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	25	kg	grobe Gesteinskörnung			2	/	8 N	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	40	kg	grobe Gesteinskörnung			8	/	16 T	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20	EN 12620 TL Beton-StB
rd.	40	kg	grobe Gesteinskörnung			8	/	16 N	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20	EN 12620 TL Beton-StB
Verpackung			getrennte Transportbehälter							
Probenkennzeichnung			Probenbegleitzettel							
Verwendungszweck			Gesteinskörnungen nach EN 12620 in Verbindung mit TL Beton-StB und TL Gestein-StB							



#### 4. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Ein Werkslaboratorium mit Laborpersonal und Geräteausstattung zur Durchführung der Produktprüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 12620 in Verbindung mit TL Beton-StB und TL Gestein-StB ist vorhanden.

Die Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle und die werkseigene Produktionskontrolle werden entsprechend EN 12620 in Verbindung mit TL Beton-StB und TL Gestein-StB regelmäßig durchgeführt.

#### 5. Durchgeführte Untersuchungen

Art	Anzahl	Prüfungen	nach
Gesteinskörnungen	10	Bestimmung der Feinanteile	EN 933-1
	10	Bestimmung der Reinheit	EN 1744-1
	10	Bestimmung der Korngrößenverteilung	EN 933-1
	15	Bestimmung der Kornform	EN 933-4
	1	Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung mit dem Schlagversuch (SZ)	EN 1097-2
	-	Bestimmung der Rohdichte	EN 1097-6
	-	Bestimmung der Wasseraufnahme	EN 1097-6
	-	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel	EN 1367-1
	-	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von NaCl	EN 1367-6
	-	Bestimmung des Magnesiumsulfatwertes	EN 1367-2
	1	Bestimmung der Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	DAfStb-Richtlinie
	1	Bestimmung der Beton schädlichen Bestandteile	EN 1744-1
	10	Bestimmung der groben organischen Bestandteile	EN 1744-1

## 6. Untersuchungsergebnisse

### 6.1 Bestimmung der geometrischen Anforderungen

#### 6.1.1 Bestimmung der Korngrößenverteilung, Kornform und Bruchflächigkeit

EN 933-1, EN 933-3, EN 933-4 und EN 933-5; EN 12620, Abschnitte 4.3 und 4.4						
Soll-Körnung (Werksbezeichnung)	0/2 N	2/5	5/8	8/11	11/16	16/22
Prüfsiebe mm	Siebdurchgang M.-%					
45,0	-	-	-	-	-	-
31,5	-	-	-	-	-	100
22,4	-	-	-	-	100	94
16,0	-	-	-	100	98	13
11,2	-	-	100	98	14	0,6
8,0	-	100	90	15	1,7	0,5
5,6	-	99	15	1,3	0,6	-
4,0	100	75	1,5	0,9	-	-
2,8	99	39	0,8	-	-	-
2,0	92	10	-	-	-	-
1,0	61	1,3	-	-	-	-
0,5	38	-	-	-	-	-
0,25	21	-	-	-	-	-
0,125	9	-	-	-	-	-
0,063	2,1	0,8	0,6	0,5	0,3	0,4
Angaben zu Überkornanteilen						
Überkorn „2 D“ M.-%	0	0	0	0	0	0
Überkorn „1,4 D“ M.-%	-	0	0	0	0	0
Überkorn „D“ M.-%	9	1	1	2	2	6
Toleranzen M.-%	± 5	-	-	-	-	-
Angaben zu Unterkornanteilen						
Unterkorn „d“ M.-%	-	10	15	15	14	13
Unterkorn „d/2“ M.-%	-	1,3	0,8	0,9	0,6	0,5
Angaben zu Toleranzen für den Siebdurchgang bei Zwischensieben						
Zwischensieb mm	0,25 / 1,0					
Messwert M.-%	21 / 61					
Grenzen M.-%	-	-	-	-	-	-
Toleranzen M.-%	± 25 / ± 20					
Bewertung						
Ist-Körnung	0/2 N	2/5	5/8	8/11	11/16	16/22
Kategorie EN 12620	G <sub>F</sub> 85	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20
Kategorie TL Beton-StB	G <sub>F</sub> 85	G <sub>C</sub> 90/10	G <sub>C</sub> 90/15	G <sub>C</sub> 90/15	G <sub>C</sub> 90/15	G <sub>C</sub> 90/15
Angaben und Kategorien zur Kornform und dem Anteil an gebrochenen Körnern						
Kornformkennzahl (S <sub>f</sub> ) L/E > 3		6	8	5	7	6
M.-%	-	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>
Kategorie						
gebrochene Oberfläche M.-%	-	-	-	-	-	-
Kategorie **	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>

≤ 2,8 mm Maschensiebe DIN ISO 3310-1, > 2,8 mm Quadratlochsiebe DIN ISO 3310-2.

\* Die Bestimmung der Kornformkennzahl (S<sub>f</sub>) bezieht sich nur auf den Kornanteil 4,0/5,6 mm aus der Gesteinskörnung 2/5.

\*\* Bei Gesteinskörnungen aus gebrochenem Festgestein ist davon auszugehen, dass diese der Kategorie C<sub>100/0</sub> entsprechen und keine weitere Prüfung erforderlich ist.



**6.1.1.1 Bestimmung der Korngrößenverteilung, Kornform und Bruchflächigkeit**

Soll-Körnung (Werksbezeichnung)		2/8 T	2/8 N	8/16 T	8/16 N
Prüfsiebe mm <sup>9</sup>		Siebdurchgang M.-%			
45,0		-	-	-	-
31,5		-	-	-	-
22,4		-	-	100	100
16,0		-	-	95	98
11,2		100	100	35	44
8,0		94	98	5	7
5,6		52	60	2	1,4
4,0		30	27	1,6	0,7
2,8		16	8	-	-
2,0		5	0,8	-	-
1,0		1,1	0,2	-	-
0,063		0,8	0,1	0,9	0,4
Angaben zu Überkornanteilen					
Überkorn „2 D“	M.-%	0	0	0	0
Überkorn „1,4 D“	M.-%	0	0	0	0
Überkorn „D“	M.-%	6	2	5	2
Toleranzen	M.-%	-	-	-	-
Angaben zu Unterkornanteilen					
Unterkorn „d“	M.-%	5	0,8	5	7
Unterkorn „d/2“	M.-%	1,1	0,2	1,6	0,7
Zwischensieb	mm	4,0	4,0	11,2	11,2
Messwert	M.-%	30	27	35	44
Grenzen	M.-%	-	-	-	-
Toleranzen	M.-%	-	-	-	-
Bewertung					
Ist-Körnung		2/8 T	2/8 N	8/16 T	8/16 N
Kategorie EN 12620		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20
Kategorie TL Beton-StB		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20
Angaben und Kategorien zur Kornform und dem Anteil an gebrochenen Körnern					
Kornformkennzahl (S <sub>f</sub> ) L/E > 3		6	14	6	7
M.-%		S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>	S <sub>f20</sub>
Kategorie					
gebrochene Oberfläche M.-%		-	-	-	-
Kategorie **		C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>

≤ 2,8 mm Maschensiebe DIN ISO 3310-1, > 2,8 mm Quadratlochsiebe DIN ISO 3310-2.

\* Die Bestimmung der Kornformkennzahl (S<sub>f</sub>) bezieht sich nur auf den Kornanteil 4,0/5,6 mm aus der Gesteinskörnung 2/5.

\*\* Bei Gesteinskörnungen aus gebrochenem Festgestein ist davon auszugehen, dass diese der Kategorie C<sub>100/0</sub> entsprechen und keine weitere Prüfung erforderlich ist.

## 6.1.2 Bestimmung der Reinheit und Feinanteile der Körnungen und Korngemische

EN 933-1 und EN 1744-1; EN 12620, Abschnitte 4.6 und 6.4					
Gesteinskörnung	Bestimmung der Fremdstoffe u. groben Stoffe organischen Ursprungs	Bestimmung der feinen organischen Bestandteile (Färbung der Natronlauge)	Bestimmung des Anteiles an mergeligen u. tonigen Körnern M.-%	Bestimmung des Anteiles an Feinanteilen < 0,063 mm EN 12620   TL Beton-StB M.-% / Kategorie	
0/2 N	keine	farblos/heller	keine	2,1 / $f_3$	2,1 / $f_3$
2/5	keine	-	keine	0,8 / $f_{1,5}$	0,8 / $f_1$
5/8	keine	-	keine	0,1 / $f_{1,5}$	0,1 / $f_1$
8/11	keine	-	keine	0,6 / $f_{1,5}$	0,6 / $f_1$
11/16	keine	-	keine	0,5 / $f_{1,5}$	0,5 / $f_1$
16/22	keine	-	keine	0,4 / $f_{1,5}$	0,4 / $f_1$
2/8 T	keine	-	keine	0,8 / $f_{1,5}$	0,8 / $f_1$
2/8 N	keine	-	keine	0,1 / $f_{1,5}$	0,1 / $f_1$
8/16 T	keine	-	keine	0,9 / $f_{1,5}$	0,9 / $f_1$
8/16 N	keine	-	keine	0,4 / $f_{1,5}$	0,4 / $f_1$

## 6.2 Bestimmung der physikalischen Anforderungen

### 6.2.1 Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung mit dem Schlagversuch

EN 1097-2, Abschnitt 6, EN 13043, Abschnitt 4.2.2			
Prüfkörnung 8,0/12,5 mm			
Versuch Nr.	Trockenrohdichte Mg/m <sup>3</sup>	Kornformkennzahl (S) L/E > 3 M.-%	Schlagzertrümmerungswerte SZ M.-%
1	2,700	7	21,26
2	2,700	7	21,14
3	2,700	7	21,70
Mittel			21,4
Kategorie			SZ <sub>22</sub>

### 6.2.2 Bestimmung der Rohdichte und Wasseraufnahme an Gesteinskörnungen\*

EN 1097-6; EN 12620, Abschnitt 5.5		
Gesteinskörnung	Rohdichte in Mg/m <sup>3</sup>	Wasseraufnahme in M.-%
5/8	2,69	0,1
16/22	2,69	0,2

\* übernommen auch Untersuchungsbericht S-22280-III der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH



### 6.3 Bestimmung der Dauerhaftigkeit

#### 6.3.1 Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel\*

EN 1367-1; EN 12620, Abschnitt 5.7.1	
Prüfkörnung 8,0/12,5 mm	
Versuch Nr.	Absplitterungen < 4,0 mm nach 10 Frost-Tau-Wechseln in M.-%
1	0,12
2	0,13
3	0,09
Mittel	0,1
Kategorie	$F_1$

\* übernommen auch Untersuchungsbericht S-21331-III der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH

#### 6.3.2 Bestimmung der Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von Salz (NaCl)\*

EN 1367-6; EN 12620, Abschnitt 5.7.1	
Prüfkörnung 8,0/16,0 mm	
Versuch Nr.	Absplitterungen < 4,0 mm nach 10 Frost-Tau-Wechseln in M.-%
1	1,05
2	0,63
3	0,72
Mittel	0,8
Kategorie	$F_{EC5}$

\* übernommen auch Untersuchungsbericht S-21331-III der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH

#### 6.3.3 Bestimmung des Magnesiumsulfatwertes (Magnesiumsulfat-Verfahren)\*

EN 1367-2; EN 12620, Abschnitt 5.7.1	
Prüfkörnung 10,0/14,0 mm	
Versuch Nr.	Absplitterungen < 10,0 mm nach 5 Wechseln in M.-%
1	0,85
2	0,45
Mittel	1
Kategorie	$MS_{18}$

\* übernommen auch Untersuchungsbericht S-21331-III der Chemisch Technisches Laboratorium H. Hart GmbH



## 6.4 Alkali-Kieselsäure-Reaktivität

EN 933-9 Anlehnung; DIN EN 12620, Abschnitt 5.7.3 Angaben in M.-%							
Probe	Calcit	Dolomit	Glimmer*	Quarz	Chlorit	Hämatit	org. Substanz
S-23174	96	1	1	1	-	-	-

\* Glimmer (diokt.) dioktaedrischer Glimmer (Muskovit-Phengit)

Bei dem untersuchten Kalkstein handelt es sich um ein Sedimentgestein, dessen Mineralsubstanz unter dem Mikroskop als durchgängig frisch und unverwittert angesprochen wird. Aufgrund der äußeren Beschaffenheit der Proben und der petrographischen Ansprache kann damit festgestellt werden, dass keine Hinweise dafür vorliegen, dass die Proben alkalilösliche Stoffe in schädlichen Mengen enthalten. Nach den durchgeführten Untersuchungen und den bisherigen Erfahrungen im praktischen Einsatz entspricht das Kalksteinmaterial den Anforderungen an die Alkaliempfindlichkeitsklasse **E I**.

## 6.5 Bestimmung der chemischen Anforderungen

Die Untersuchungen auf schädliche Bestandteile (Chlorid, Sulfat, Gesamtschwefel und Sulfid) wurden exemplarisch an der Lieferkörnung 2/5 durchgeführt.

### 6.5.1 Bestimmung der stahlangreifenden Stoffe (Chloride)

EN 1744-1, Abschnitt 7; EN 12620, Abschnitt 6.2; DIN 1045-2, Abs. 5.2.7		
Gehalt an wasserlöslichen Chlorid-Ionen (Cl)	0,001	M.-%
Kategorie $Cl_{0,02}$		

### 6.5.2 Bestimmung der schwefelhaltigen Bestandteile

#### 6.5.2.1 Bestimmung des Gehaltes an säurelöslichem Sulfat

EN 1744-1, Abschnitt 12; EN 12620, Abschnitt 6.3.1		
Gehalt an säurelöslichem Sulfat (ausgedrückt als $SO_3$ )	0,010	M.-%
Kategorie $AS_{0,2}$		

#### 6.5.2.2 Bestimmung des Gehaltes an Gesamt-Schwefel

EN 1744-1, Abschnitt 11; EN 12620, Abschnitt 6.3.2		
Gehalt an Gesamt-Schwefel (ausgedrückt als S)	< 0,25	M.-%
Grenzwert max.	1,0	M.-%
Gehalt an Sulfid	0,0057	M.-%



## 6.6 Andere Bestandteile

### 6.6.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern

#### 6.6.1.1 Bestimmung der quellfähigen und leichtgewichtigen organischen Bestandteile

Die Ergebnisse sind in der Tabelle zu Punkt 6.1.2 dieses Berichtes zusammengefasst. Leichtgewichtige organische Bestandteile sind nicht nachweisbar.

EN 1744-1, Abschnitte 14.2 u. 15.1; EN 12620, Anhang G, Abschnitt G.4		
feine Gesteinskörnungen		
Kategorie	EN 12620	$m_{LPC} 0,25$
	TL Beton-StB	$m_{LPC} 0,25$
grobe Gesteinskörnungen		
Kategorie	EN 12620	$m_{LPC} 0,10$
	TL Beton-StB	$m_{LPC} 0,05$

## 7. Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Für das aus dem Vorkommen Hemer/Becke Werk I gewonnene und über eine den technischen Anforderungen entsprechenden Anlage aufbereitete Kalksteinmaterial wurde für die Gesteinskörnungen

- 0/2 N, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 2/8 T, 2/8 N, 8/16 T, 8/16 N -

die externe Produktprüfung 1/2023 nach EN 12620 in Verbindung mit TL Gestein-StB sowie DIN 1045, Anhang B und TL Beton-StB durchgeführt.

Nach den hier vorgelegten Untersuchungen werden für die Gesteinskörnungen die in der Zusammenfassung aufgelisteten Kategorien angegeben.

Anforderungen an	Gesteinskörnung	Anwendungsbereiche	
		EN 12620	TL Beton-StB
Stoffliche Zusammensetzung	Kalkstein	Anforderungen erfüllt	
Korngrößenverteilung	0/2 N - 2/5 - 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 - 2/8 T, 2/8 N, 8/16 T, 8/16 N -	G <sub>F</sub> 85 G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>F</sub> 85 G <sub>C</sub> 90/10 G <sub>C</sub> 90/15 G <sub>C</sub> 85/20
Feinanteile < 0,063 mm	0/2 N, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 - 2/8 T, 2/8 N, 8/16 T, 8/16 N, -	$\bar{f}_3$ $\bar{f}_{1,5}$	$\bar{f}_3$ $\bar{f}_1$
Kornformkennzahl*	2/5*, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 2/8 T, 2/8 N, 8/16 T, 8/16 N -	$S_{l20}$	$S_{l20}$
Anteil der gebrochenen Körner	2/5*, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 2/8 T, 2/8 N, 8/16 T, 8/16 N-	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$
Widerstand gegen Zertrümmerung mit dem Schlagversuch	Prüfkörnung 8,0/12,5 mm	$SZ_{22}$	$SZ_{22}$
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	Prüfkörnung 8,0/11,2 mm	$F_1$	$F_1$
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von NaCl	Prüfkörnung 8,0/16,0 mm	$F_{EC5}$	$F_{EC5}$
Magnesiumsulfatwert Magnesiumsulfat-Verfahren	Prüfkörnung 10,0/14,0 mm	$MS_{18}$	$MS_{18}$
Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	-	E I	E I
Stahlangreifende Stoffe (Chlorid)	Prüfkörnung 2/5	$Cl_{0,02}$	$Cl_{0,02}$
Schwefelhaltige Bestandteile (Sulfat)	Prüfkörnung 2/5	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
Gesamt-Schwefel	Prüfkörnung 2/5	< 1	< 1
organische Verunreinigungen	feine Gesteinskörnungen grobe Gesteinskörnungen	$m_{LPC0,25}$ $m_{LPC0,10}$	$m_{LPC0,25}$ $m_{LPC0,05}$

\* Die Bestimmung der Kornformkennzahl (SI) für die Lieferkörnung 2/5 bezieht sich nur auf den Kornanteil 4,0/5,6 mm aus dieser Gesteinskörnung.

Die untersuchten Proben entsprechen in den geprüften Eigenschaften mit den vorgenannten Kategorien den Anforderungen nach EN 12620 in Verbindung mit TL Gestein-StB sowie DIN 1045, Anhang B und TL Beton-StB.

Die Produktprüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktkontrolle und die werkseigene Produktionskontrolle werden entsprechend EN 12620 in Verbindung mit TL Gestein-StB sowie DIN 1045, Anhang B und TL Beton-StB regelmäßig durchgeführt.

Bensberg, den 13.12.2023



Tina Varga

M. Sc. Geow.

stellv. Leiterin der Prüfstelle



Dieko Dinkgraeve

Dipl.- Ing.

Leiter der Prüfstelle

Die Untersuchungsergebnisse dieses Berichtes beziehen sich ausschließlich auf die geprüfte Probe.

Die auszugsweise Vervielfältigung bzw. Veröffentlichung des Gutachtens bedarf der Zustimmung der Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH. Für Rückfragen steht die Chemisch Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH gern zur Verfügung. Mündliche Angaben dienen dann aber lediglich der Vorabinformation und werden erst mit schriftlicher Bestätigung rechtsverbindlich.



0778-CPR-8.795-1/1 GKB																																						
Firma		Liste zur Leistungserklärung (Sortenverzeichnis) nach EN 12620: 2002+A1:2008 in Verbindung mit DIN 1045, Anhang B/TL Beton-StB																																				
Hartkalksteinwerk																																						
Hemer Stricker & Weiken GmbH & Co. KG		Betrieb: Hemer/Becke																																				
Kreisstraße 48		Mineralstoff: Kalkstein (Dev. Massenkalk)																																				
59581 Warstein-Suttrop		Untersuchungsbericht S-23174-III 1/2023																																				
		Kalenderwoche																																				
		bis 21 2023																																				
		Tabelle 1																																				
Gesteinskörnung/ Sortennummer	EN 12620 Kategorie	Sollwerte, Streubereiche u. Mittelwerte für die Siebdurchgänge bei																	Anforderungen in Kategorien																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
		Kornform L/E > 3	Muschelschalengehalt	Gehalt an Feinanteilen < 0,063 mm	Gehalt an Feinanteilen < 0,063 mm	Qualität der Feinanteile < 0,063 mm	0,25/1,0 mm (M.-%)		1,0/2,0/2,8 mm (M.-%)		2,0/5,6 mm (M.-%)		2,8/8,0 mm (M.-%)		4,0/11,2 mm (M.-%)		16,0 mm (M.-%)		Anteil gebrochener Oberfläche	Rohdichte angedebener Wert	Wasseraufnahme angedebener Wert	Widerstand gegen Zertrümmerung	Widerstand gegen Verschleiß	Widerstand gegen Polieren	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	Widerstand gegen Frost-Tausalz-Wechsel	Gehalt an wasserlöslichem Chlorid	Gehalt an säurelöslichem Sulfat	Gehalt an Gesamtschwefel	Erstarren/ Erhärtungsverhalten	Schwinden	Gefährliche Substanzen	Alkali-Emfindlichkeitsklasse	leicht gewichtige Verunreinigungen		
							SI Kategorie	SC Kategorie	M.-%	f- Kategorie	MB Kategorie	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	C Kategorie	Mg/m³	M.-%	SZ Kategorie	M <sub>DE</sub> Kategorie	PSV Kategorie	AAV Kategorie	A <sub>N</sub> Kategorie	F Kategorie	NaCl Kategorie	Cl angeg Wert	AS Kategorie	S M.-%		
0/2 N	G <sub>F</sub> 85	---	NPD	2,1	f <sub>3</sub>	MB <sub>F</sub> 10	± 25	23	± 20	62	85 - 99	90 ± 5	98 - 100	100	100	100	---	---	C <sub>1000</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,25		
2/5	G <sub>C</sub> 85/20	SI <sub>20</sub>	NPD	0,9	f <sub>1,5</sub>	---	0 - 5	1,9	0 - 20	4	85 - 99	96	98 - 100	100	100	100	---	---	C <sub>1000</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,05		
5/8	G <sub>C</sub> 85/20	SI <sub>20</sub>	NPD	0,3	f <sub>1,5</sub>	---	---	---	0 - 5	1,1	0 - 20	14	85 - 99	91	98-100	100	100	100	C <sub>1000</sub>	2,69	0,1	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,05		
							4,0/5,6mm (M.-%)		8,0 mm (M.-%)		11,2 mm (M.-%)		16,0 mm (M.-%)		22,4 mm (M.-%)		31,5 mm (M.-%)																					
							Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert																		
8/11	G <sub>C</sub> 85/20	SI <sub>20</sub>	NPD	0,4	f <sub>1,5</sub>	---	0 - 5	0,8	0 - 20	12	85 - 99	96	98-100	100	100	100	---	---	C <sub>1000</sub>	2,700	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,05		
11/16	G <sub>C</sub> 85/20	SI <sub>20</sub>	NPD	0,4	f <sub>1,5</sub>	---	0 - 5	1,0	---	---	0 - 20	13	85 - 99	94	98-100	100	100	100	C <sub>1000</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,05		
							8,0 mm (M.-%)		16,0mm (M.-%)		22,4 mm (M.-%)		31,5mm (M.-%)		45,0 mm (M.-%)		63,0 mm (M.-%)																					
							Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert	Soll-wert	Ist-wert																		
16/22	G <sub>C</sub> 85/20	SI <sub>20</sub>	NPD	0,5	f <sub>1,5</sub>	---	0 - 5	0,9	0 - 20	14	85 - 99	96	98-100	100	100	100	---	---	C <sub>1000</sub>	2,69	0,2	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPC</sub> 0,05		

**1/2** Gesteinskörnungen mit besonderen Eigenschaften, Anforderungen und Kategorien gegenüber diesem Sortenverzeichnis auf Anfrage. **1/2** Kategorie der Gesteinskörnungen (2/5 bis 16/22) nach TL Beton-StB: **Gc90/10** (für 2/5) bzw. **Gc90/15.3** Die Bestimmung der Kornform (S) bezieht sich auf den Kornanteil 4,0/5,6 mm aus der Gesteinskörnung 2/5. **6** Kategorie der Gesteinskörnungen für den Gehalt an Feinanteilen < 0,063 mm entsprechend TL Beton-StB: **f<sub>1</sub>** **21/22** Rohdichte und Wasseraufnahme exemplarisch an den groben Gesteinskörnungen 2/5 und 16/22. **24/25/26/27/33/34/35** / NPD = Eigenschaft nicht ermittelt. **28/29** Widerstand gegen Magnesiumsulfat-Kristallisation: Absplitterungen MS<sub>18</sub>. **30** Die Bestimmung der Gehalte an Chlorid, wasserlöslichem Sulfat und Gesamtschwefel erfolgte exemplarisch an der Gesteinskörnung 0/2N **36** Kalkstein ist aufgrund seiner mineralogisch petrographischen Beschaffenheit und der bisherigen Erfahrungen im praktischen Einsatz als unbedenklich einzustufen und entsprechend DAfStb-Richtlinie: "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton", der Alkaliempfindlichkeitsklasse **E I** zugeordnet. **37** leicht gewichtige Verunreinigungen entsprechend TL Beton-StB : m<sub>LPc</sub>0,05.

0778-CPR-8.795-1/1 GKB

Firma  
Hartkalksteinwerk  
Hemer Stricker & Weiken GmbH & Co. KG  
Kreissstraße 48  
59581 Warstein-Suttrop

Liste zur Leistungserklärung (Sortenverzeichnis) nach EN 12620:2002+A1:2008 in Verbindung mit DIN 1045, Anhang B/TL Beton-StB

Betrieb: Hemer/Becke  
Mineralstoff: Kalkstein (Dev. Massenkalk)  
Untersuchungsbericht: S-23174-III P 1/2023

Kalenderwoche  
bis 21. 2023  
Tabelle 2

Gesteins- körnung/ Sortennum- mer	EN 12620	Sollwerte, Streubereiche u. Mittelwerte für die Siebdurchgänge bei																	Anforderungen in Kategorien																	
	Kate-go- rie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2																																			
		Toleranzkategorie	Kornform L/E > 3	Muschelschalengehalt	Anteil < 0,063 mm	Anteil < 0,063 mm	1,0 mm (M.-%)		2,0 mm (M.-%)		4,0 mm (M.-%)		8,0 mm (M.-%)		11,2 mm (M.-%)		16,0 mm (M.-%)		Anteil gebrochener Oberfläche	Rohdichte angegebener Wert	Wasseraufnahme angegebener Wert	Widerstand gegen Zertrümmerung	Widerstand gegen Verschleiß	Widerstand gegen Polieren	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	Widerstand gegen Frost-Tausalz-Wechsel	Gehalt an wasser- löslichem Chlorid	Gehalt an säure- löslichem Sulfat	Gehalt an Gesamtschwefel	Erstarren/ Erhärtungsverhalten	Schwinden	Gefährliche Substanzen	Alkali- Empfindlichkeitsklasse	leicht gewichtige Verunreinigungen
							G <sub>T</sub> Kate- gorie	S <sub>I</sub> Kate- gorie	S <sub>C</sub> Kate- gorie	M.-%	f Kate- gorie	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert																		
2/8 T	G <sub>C</sub> 85/20	----	S <sub>I20</sub>	NPD	0,9	f <sub>1,5</sub>	0 - 5	1,3	0 - 20	5	---	22	85 - 99	92	98-100	100	100	100	C <sub>100/0</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPc</sub> 0,05
2/8 N	G <sub>C</sub> 85/20	---	S <sub>I20</sub>	NPD	0,6	f <sub>1,5</sub>	0 - 5	0,7	0 - 20	4	---	20	85 -99	93	98-100	100	100	100	C <sub>100/0</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPc</sub> 0,05
							4,0mm (M.-%)		8,0 mm (M.-%)		11,2 mm (M.-%)		16,0 mm (M.-%)		22,4 mm (M.-%)		31,5 mm (M.-%)																			
							Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert	Soll- wert	Ist- wert																		
8/16 T	G <sub>C</sub> 85/20	---	S <sub>I20</sub>	NPD	0,9	f <sub>1,5</sub>	0 - 5	1,1	0 - 20	9	---	59	85 - 99	97	98-100	100	100	100	C <sub>100/0</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPc</sub> 0,05
8/16 N	G <sub>C</sub> 85/20	---	S <sub>I20</sub>	NPD	0,8	f <sub>1,5</sub>	0 - 5	0,6	0 - 20	5	---	61	85 - 99	98	98-100	100	100	100	C <sub>100/0</sub>	---	---	SZ <sub>22</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>ec</sub> 5	0,001	AS <sub>0,2</sub>	< 1	best.	NPD	NPD	E I	m <sub>LPc</sub> 0,05

**1/2** Gesteinskörnungen mit besonderen Eigenschaften, Anforderungen und Kategorien gegenüber diesem Sortenverzeichnis auf Anfrage **7** Kategorie der Gesteinskörnungen für den Gehalt an Feinanteilen < 0,063 mm entsprechend TL Beton-StB: **f<sub>1</sub>**.  
**21/22** Rohdichte und Wasseraufnahme exemplarisch an den groben Gesteinskörnungen 2/5 und 16/22 **24/25/26/27/34/35** NPD = Eigenschaft nicht ermittelt. **28/29** Widerstand gegen Magnesiumsulfat-Kristallisation: Absplitterungen: **MS<sub>18</sub>**.  
**30** Die Bestimmung der Gehalte an Chlorid, wasserlöslichem Sulfat und Gesamtschwefel exemplarisch an der Gesteinskörnung 0/2 N **36** Kalkstein ist aufgrund seiner mineralogisch petrographischen Beschaffenheit und der bisherigen Erfahrungen im praktischen Einsatz als unbedenklich einzustufen und entsprechend DAfStb-Richtlinie: "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton", der Alkaliempfindlichkeitsklasse **E I** zugeordnet.  
**37** leicht gewichtige Verunreinigungen entsprechend TL Beton-StB : **m<sub>LPc</sub>0,05**.